

## β-二酮

品名	组成	含量	熔点	状态	特性	应用
HS-50(SBM)	硬脂酰苯 甲酰甲烷	≥99%	≥56℃	微白色微细 粉末	非常好的流变性能，虽然抗初期变色效果没有DBM优秀，但制品在常温下的抗变色性能优异	PVC 复合稳定剂， PVC 稀土稳定剂 等
HS-83(DBM)	二苯甲酰 甲烷	≥98%	≥78℃	乳淡白色粉 末	极佳的初期着色稳定性，制品的初期白度非常好，缺点是由于其活性太高，因此用DBM做的制品在常温储存时有变色现象	PVC 复合稳定剂， PVC 稀土稳定剂 等